

| | | | |
|-------------|-------|--|--|
| Cat. | Extra | | |
|-------------|-------|--|--|

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----|
| Composizione | 30%LI 39%CO 23%VI 4%PL 4%PA | | |
| Peso gr/ml | 800 | | |
| Abrasione N° cicli | 30000 | UNI EN ISO 12947-2 | |
| Resistenza alla luce | UNI EN ISO 105 - B02 | | 4/5 |
| Manutenzione | Lavaggio a secco o a mano max 40° | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Codici Tessuti | 1590.02 | 1590.07 | 1590.92 | 1590.99 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|