

### Caratteristiche tecniche

Pellame	Bovino europeo
Concia	Al cromo
Tintura	All'anilina
Rifinitura	Pigmentata
Tipologia	Fiore corretto
Superficie media	5,50 m <sup>2</sup>
Spessore	1,3-1,5 mm

### Technical characteristics

Raw material	European bovine hide
Tannage	Chrome tanning
Dyeing	Aniline dyed
Finish	Pigments
Leather type	Top grain
Average size	58.00 SqFt
Thickness	1.3-1.5 mm

### Diamante standards

• Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	500 cicli 4 Scala grigi 500 cycles 4 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 3/4 Scala grigi 250 cycles ≥ 3/4 Grey scale
• Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	80 cicli ≥ 3/4 Scala grigi 80 cycles ≥ 3/4 Grey scale
X • Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	5 Scala dei blu 5 Blue scale
• Adesione della rifinitura Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
• Resistenza alla flessione Flexing endurance	UNI EN ISO 5402	>50.000 Cicli nessun danno >50.000 Cycles no damage
• Determinazione del pH Determination of pH	UNI EN ISO 4050	pH 3
• Indice di differenza (solo per pH<4) Difference figure (only for pH <4)	UNI EN ISO 4050	ΔpH ≤ 0,7
• Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	> 20 N/mm
• Reazione al fuoco Burning behaviour	BS 5852 Part 1+2	Passa il test Pass

