

1790 CAT. EXTRA

45% PC, 26% CO, 13% PL, 9% VI, 7% LI

peso 940 gr/mtl - resistenza alla luce 4 - resistenza al pilling 3/4 - martindale
25000 giri lavaggio a secco

***N.B. eventuali fiammature più evidenziate nel tessuto sono una
caratteristica del tessuto stesso***