

TESSUTI collezione 2020 - Schede tecniche

1720 CAT. EXTRA

100% Poliestere

peso 520 gr/mtl - resistenza alla luce 5 - resistenza al pilling 5 - martindale 40.000 giri - lavaggio a secco

N.B. eventuali chiari/scuri presenti nel tessuto sono da considerarsi peculiarità del tessuto stesso

1740 CAT. H

43% PC, 31% PL, 16% LI, 10% CO

peso 970 gr/mtl - resistenza alla luce 5 - resistenza al pilling 4/5 - martindale 50.000 giri - lavaggio a secco

N.B. eventuali fiammature più evidenziate nel tessuto sono una caratteristica del tessuto stesso

1750 CAT. H

40% PL, 20% CO, 18% WO, 17% VI, 5% PC

peso 600 gr/mtl - resistenza alla luce 5 - resistenza al pilling 4/5 - martindale 30.000 giri - FR NORMA: BS5852:2006 Source 0 (CIGARETTE TEST) - lavaggio a 30°

N.B. eventuali chiari/scuri presenti nel tessuto sono da considerarsi peculiarità del tessuto stesso

1760 CAT. EXTRALUX

32% VI, 14% LI, 31% CO, 8% PC, 15% PL

peso ??? gr/mtl - resistenza alla luce 5 - resistenza al pilling 3/4 - martindale 30.000 giri - lavaggio a secco

N.B. eventuali chiari/scuri presenti nel tessuto sono da considerarsi peculiarità del tessuto stesso

1770 CAT. EXTRA

34% PL, 31% CO, 15% PC, 13% VI, 6% LI, 1% PA

peso 730 gr/mtl - resistenza alla luce 4 - resistenza al pilling 3/4 martindale 25000 giri - lavaggio a secco

1780 CAT. H

47% PC, 20% CO, 13% PL, 11% VI, 9% LI

peso 870 gr/mtl - resistenza alla luce 5 - resistenza al pilling martindale 25000 giri - lavaggio a secco

N.B. eventuali fiammature più evidenziate nel tessuto sono una caratteristica del tessuto stesso

1790 CAT. EXTRA

45% PC, 26% CO, 13% PL, 9% VI, 7% LI

peso 940 gr/mtl - resistenza alla luce 4 - resistenza al pilling 3/4 - martindale 25000 giri lavaggio a secco

N.B. eventuali fiammature più evidenziate nel tessuto sono una caratteristica del tessuto stesso

1800 CAT. H

52% CO, 17% VI, 12% PC, 10% PL, 7% LI, 2% PA

peso 750 gr/mtl - resistenza alla luce 5 - resistenza al pilling 4/5 martindale 25000 giri - lavaggio a secco

N.B. eventuali fiammature più evidenziate nel tessuto sono una caratteristica del tessuto stesso

1810 CAT. H

31% CO, 29% PC, 26% VI, 11% LI, 3% PL

peso 750 gr/mtl - resistenza alla luce 5 - resistenza al pilling 4/5 martindale 25000 giri FR NORMA : BS5852 : 1979 (CIGARETTE TEST)- lavaggio a secco

N.B. eventuali chiari/scuri presenti nel tessuto sono da considerarsi peculiarità del tessuto stesso