

Tessuto	Karibù 03			
Categoria	VIP			
Composizione	3% PL 22% PC 40% CO 20% VI 15% LI			
Peso gr/ml	705 gr/mtl			
Resistenza Pilling	4/5	Martindale	37.000 Cicli	
Resistenza alla luce	UNI EN ISO 105-B02			4/5
Manutenzione	Lavaggio a secco			
Fire Safety Standard	TB 117 2013	BS5852	NEPA 260	
Codici Tessuti	Karibù 03-18	Karibù 03-78/2	Karibù 03-99/1	