

Tessuto	Lucinasco			
Categoria	Extra			
Composizione	48% PL 21% PC 15% CO 11% VI 5% LI			
Peso gr/ml	1020 gr/ml			
Resistenza Pilling	4/5	Martindale	50.000 Cicli	
Resistenza alla luce	UNI EN ISO 105-B02			5/6
Manutenzione	Lavaggio a secco			
Fire Safety Standard	TB 117	BS5852	CRIB5 - with treatment	
Codici Tessuti	Lucinasco 07	Lucinasco 08		