

Tessuto	Emmi			
Categoria	Extra			
Composizione	23% PL 36% PC 20% CO 14% VI 7% WO			
Peso gr/ml	910 gr/ml			
Resistenza Pilling	4	Martindale	40.000 Cicli	
Resistenza alla luce	UNI EN ISO 105-B02			5/6
Manutenzione	Lavaggio a secco			
Fire Safety Standard	TB 117	BS5852	CRIB5 - with treatment	
Codici Tessuti	Emmi 05	Emmi 13		